



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 测 报 告

报告编号：JS2025GG0850



样品名称： 麦堆牌给水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管件

委托单位： 浙江麦堆新材料股份有限公司

检测类别： 委托检测

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司



国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司




检测报告

报告编号： JS2025GG0850

本报告正文第 1 页 共2页

委托单位	浙江麦堆新材料股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	浙江麦堆新材料股份有限公司	收样日期	2025年05月13日
工程名称及使用部位	——	检测日期	2025年05月15日至2025年05月19日
样品名称	麦堆牌给水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管件	样品数量	9个
型号/规格	dn20 S5	样品等级	——
生产单位	浙江麦堆新材料股份有限公司	样品状态	完好
生产日期/批号	2025. 4. 16/——	商标	麦堆
检测依据	详见数据页		
判定依据	GB/T 18993.3—2020《冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件》		
检测项目	颜色，外观，规格及尺寸，烘箱试验，静液压强度（20℃，1h），静液压强度（60℃，1h）		
检测结论	该样品经检测，所检项目符合GB/T 18993.3—2020《冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件》的指标要求。		
附注	本检测结果仅对收到的样品负责。		



批 准：  审 核：  主 检： 

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检 测 报 告

报告编号: JS2025GG0850

本报告正文第 2 页 共2页

序号	检测项目		检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	颜色		GB/T 18993.3—2020	协议色灰色	灰色	符合
2	外观		GB/T 18993.3—2020	管件表面应光滑、平整, 不应有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质以及严重的冷斑、色泽不匀、分解变色线等缺陷。	管件表面光滑、平整, 无裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质以及严重的冷斑、色泽不匀、分解变色线等缺陷。	符合
3	规格及尺寸, mm	承插口壁厚	GB/T 8806—2008	≥ 2.6	3.2	符合
		承口平均内径	GB/T 8806—2008	20.1~20.3	20.2	符合
		最小承口深度	GB/T 8806—2008	≥ 16.0	17.2	符合
4	静液压强度(20℃, 1h)		GB/T 6111—2018	无破裂、无渗漏	无破裂、无渗漏	符合
5	静液压强度(60℃, 1h)		GB/T 6111—2018	无破裂、无渗漏	无破裂、无渗漏	符合
6	烘箱试验		GB/T 8803—2001	无开裂、脱层、气泡和熔接缝开裂等缺陷	无开裂、脱层、气泡和熔接缝开裂等缺陷	符合


检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路乙15号;
联系电话: 4000330789。

(本页以下空白)

***** 结 束 *****

1. 本报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效；
2. 部分复制本报告无效，复制后应带有防伪底纹；
3. 本报告无“主检/编制、审核、批准”签字无效；
4. 本报告涂改无效；
5. 若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理；
6. 委托送检样品的代表性和真实性及相关委托信息的真实性由委托方负责；委托送检报告的检测数据和结果仅对收到的样品负责；
7. 报告未加盖CMA标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。

中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心



总 部：北京市石景山区金顶北路69号(100041)
分场所：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号(102402)

客服热线: 400-0330-789
 客服传真(Fax): 010-8871 5189
 网址(Web): www.bmtbj.cn

真伪查询专线: 400-0330-789
真伪查询邮箱: chaxun@bmtbj.cn
投 诉 邮 箱: tousu@bmtbj.cn